

# UHU Plus endfest 300

## Pegamento epoxi de 2 componentes



Pegamento de dos componentes sin solventes y de base epóxica, para una resistencia máxima. El tiempo de procesamiento es de hasta 90 minutos. Tiempo de endurecimiento y resistencia final en función de la temperatura. A temperatura ambiente, resistente tras 12 horas. El pegado es resistente a los golpes, al envejecimiento y a la humedad.

### **Materiales**

Pega metales, vidrio, porcelana, cerámica, madera, mármol, piedra, hormigón, plásticos reforzados con fibra de vidrio, PVC duro, goma y plásticos de espuma rígida, p. ej. Styropor®. No es apropiado para pegados en grandes superficies de cristal, PE ni PP.

### **Instrucciones de uso y manejo**

Las superficies de adherencia deben estar secas, limpias y sin grasa. Lije las superficies lisas. Mezcle el aglutinante y el endurecedor en proporción 1:1 (tiras igual de largas). Aplique el pegamento en un lado, en materiales rugosos en ambos lados. Una correctamente las piezas sin presionar. Tiempo de procesamiento (vida útil de aplicación): aprox. 90 minutos. El tiempo de endurecimiento y la resistencia final dependen de la temperatura. A temperatura ambiente, tras 12 a 24 horas.